

# GC INITIAL ZIRKONOXID-DISK

CAD/CAM-ROHLINGE AUS ZIRKONOXID

DE

Lesen Sie vor der Anwendung bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

## EMPOHLENE INDIKATIONEN

GC Initial Zirkonoxid-Ronden sind zur Anwendung durch professionelle Zahntechniker bei der Herstellung von maßgeschneiderten Keramik-Restorationen bestimmt. GC Initial Zirkonoxid-Ronden werden für die Anfertigung von Einzelzahn- und Brückenrestorationen wie z.B. Kronen und Brücken mit einem oder zwei Brückenzwischengliedern empfohlen. GC Initial Zirkonoxid-Ronden können sowohl für Frontals- als auch Seitenzahn-Restorationen verwendet werden.

## KONTRAINDIKATIONEN

In seltenen Fällen kann dieses Produkt bei einigen Patienten Überempfindlichkeit verursachen. Wenn solche Reaktionen auftreten, ist die Verwendung des Produkts einzustellen und ein Arzt aufzusuchen. Zirkonoxidgerüste sind wie alle volkamerken Restaurationen bei Bruxismus ungeeignet.

Die Wandstärke des Gerüsts sollte über 0,4 mm betragen. Bei ungenügendem Platzangebot oder ungeeigneter Präparation ist eine alternative Vorsorgsart zu wählen.

**Bei der Konstruktion von Kronen, Brückengerüsten und Primärteilen dürfen die nachfolgenden Maße nicht unterschritten werden:**

- Mindest-Wandstärke für Frontzähne: 0,4 mm
- Mindest-Wandstärke für Seitzähne: 0,6 mm
- Mindest-Wandstärke für Pfeilerzähne: 0,6 mm
- Verbindungsquerschnitte im Frontzahnbereich: 6 mm<sup>2</sup>
- Mindest-Verbindungsquerschnitte im Seitenzahnbereich (bei dreigliedrigen Brücken): 9 mm<sup>2</sup>

- Es ist eine Restauration anzustreben, die die Verbinderkeramik im Bereich der Höcker unterstützt, so dass diese minähnlich gleicher Schichtdicke aufgetragen werden kann.

## VORSICHTSMASSENNAHMEN

1. Die Verarbeitung ist vorsichtig. Mit Vorsicht behandeln.

2. Die Verarbeitung darf nur durch qualifizierte Zahntechniker erfolgen.

Nur die für die Verarbeitung von Keramiken geeigneten Parameter verwenden.

Nach Fertigstellen der Fräsaufgaben ist das Gerüst auf

- Verfärbungen
- Materialausbrüche
- Risse

zu überprüfen.

Wenn das Gerüst fehlerhaft ist, muss die Herstellung der Restauration abgebrochen werden.

## FRÄSEN

Bitte richten Sie sich nach den Anweisungen des Herstellers der Fräsmaschine.

Verwenden Sie das Fräsprogramm für Zirkonoxid.

## FÄRBEN

Verwenden Sie Einfarbfärbflüssigkeiten, die für Zirkonoxid im Grünzustand (halbsinteriert) geeignet sind.

## SINTERN

Verwenden Sie einen geeigneten Hochtemperaturowfen.

	Aufheizen	Aufheizen	Halten	Abkühlen
Temperatur (°C)	1000	1450	1450	1000
Zeit (Stunde)	2	4.5	2	1

Hinweis: Die Parameter für Aufheizen und Abkühlen hängen von der Objektgröße sowie dem Ofenkontrollsystem ab.

Bitte beachten Sie das Bedienungshandbuch des Ofens.

## WEITERVERARBEITEN UND POLIEREN

Die hartgesinterte GC Initial Zirkonoxid-Ronde sollte nur, wenn es absolut notwendig ist, weiter abgeschliffen/konturiert werden. Nur wassergekühlte, diamantbesetzte Werkzeuge sollten für die Weiterverarbeitung und Politur verwendet werden. Lokale Überhöpfungen können zu Sprüngen im Material führen. Keinen hohen Druck auftragen.

Es wird strengstens empfohlen, die Kronenoberfläche zu polieren, um eine Schädigung der gegenüberliegenden Zahne zu vermeiden. Um hochwertige ästhetische Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die Verblendung des hartgesinterten Zirkonoxid-Untergerüsts mit GC Initial ZR-FS.

Für vollanatomische Restaurationen können GC Initial IQ Lustre Pastes NF verwendet werden.

## PACKUNG

1 Stück pro Schachtel, Durchmesser 98,5 mm

HT: Hohe Transluzenz in 4 verschiedenen Stärken

- GC Initial Zirkonoxid-Dentalscheiben HT 12mm/14mm/18mm/25mm CIP

ST: Standard-Transluzenz in 4 verschiedenen Stärken

- GC Initial Zirkonoxid-Dentalscheiben ST 12mm/14mm/18mm/25mm CIP

## ACHTUNG

1. Bei der Bearbeitung von GC Initial Zirkonoxid-Ronden entstehen Stäube, die zu einer Reizung der Haut und Augen und zur Schädigung der Lunge führen können. Achten Sie stets darauf, dass die Absauganlage an Ihrer Fräsmaschine funktionsstüchtig ist. Tragen Sie eine Schutzhülle, Schutzhandschuh und einen Mundschutz.

2. Zur Sterilisation des Gerüsts nicht den Autoklaven verwenden.

# GC INITIAL ZIRCONIA DISK

ZIRCONIA CAD/CAM DISK

EN

Prior to use, carefully read the instructions for use.

## RECOMMENDED INDICATIONS

GC Initial Zirconia Disk is intended for use by professional dental technicians in the fabrication of custom, all-ceramic restorations. GC Initial Zirconia Disk is recommended for the manufacture of single-tooth and bridgework restorations such as crowns and bridges with one or two pontics. GC Initial Zirconia Disk can be used for anterior as well as posterior restorations.

## CONTRAINDICATIONS

In rare cases this product may cause sensitivity in some patients. If such reactions are experienced, discontinue the use of product and consult a physician. Similar to all full ceramic restorations, zirconium dioxide frameworks are not suitable for patients suffering from bruxism.

The thickness of the framework should be more than 0.4mm. In cases where space is restricted or the preparation is unsuitable, an alternative form of restoration should be chosen.

**When designing crowns, bridges and primary components, the following minimum dimensions should be adhered to:**

- Minimum wall thickness for anteriors: 0.4 mm
- Minimum wall thickness for laterals / posteriors: 0.6 mm
- Minimum wall thickness for abutment teeth: 0.6 mm
- Cross-section of connectors for anteriors: 6 mm<sup>2</sup>
- Minimum section of connectors for laterals/posteriors (for three-element bridges): 9 mm<sup>2</sup>
- Restorations should be designed in such a way as to support the veneering ceramic at the cusps area, so that these can be veneered with an almost uniform layer of ceramic.

## PRECAUTION

1. Disk is pre-sintered. Handle with care.

2. Processing: only by skilled dental technicians.

Use only suitable parameters for processing ceramics.

After milling, check the framework for:

- discolorations
- outbreaks
- cracks

If the framework is deficient, discontinue manufacture of restoration.

## MILLING

Please refer to the instructions of the manufacturer of the milling unit.

Use the milling program for zirconia.

## COLORING

Use coloring liquids appropriate for green state (semi-sintered) zirconia.

## SINTERING

Use a suitable high-temperature oven.

	Heat	Heat	Hold	Cool
Temperature (°C)	1000	1450	1450	1000
Time (hour)	2	4.5	2	1

Note: The parameters for heat-up and cool-down depend on object size as well as the oven control system.

Please refer to the oven's operator manual.

## FINISHING AND POLISHING

The hard-sintered GC Initial Zirconia Disk should be grinded/contoured further only if absolutely necessary. Only water-cooled diamond tools should be used for finishing and polishing. The local overheating may cause the fracture of the material. Do not apply high pressure.

Polishing of the crown surface is highly recommended to avoid damage to the opposing teeth.

For higher esthetic results we recommend veneering the hard-sintered Zirconia substructures with GC Initial ZR-FS. For full contour restorations GC Initial IQ Lustre Pastes NF can be used.

Please follow the instructions for use of the ceramic manufacturer.

## PACKAGING

1 piece per box, diameter 98,5 mm

HT: High Translucency in 4 different thicknesses

- GC Initial Zirconia Disk HT 12mm/14mm/18mm/25mm CIP

ST: Standard Translucency in 4 different thicknesses

- GC Initial Zirconia Disk ST 12mm/14mm/18mm/25mm CIP

## CAUTION

1. Processing of GC Initial Zirconia Disk produces dust which can lead to eye and skin irritation, and may cause lung damage. Always ensure that the extraction unit on your milling machine is in good working order. Wear protective goggles, gloves and face mask.

2. Do not use autoclave to sterilize the framework.

# DISQUE ZIRCONIE GC INITIAL

DISQUE ZIRCONIE CAD/CAM

FR

Avant toute utilisation, lire attentivement le mode d'emploi.

## INDICATIONS RECOMMANDÉES

Le disque zirconie GC Initial est conçu pour être utilisé par des prothésistes dentaires dans la fabrication individuelle des restaurations tout céramique. Le disque zirconie GC Initial est recommandé pour la fabrication de dents unitaires et protèses fixes telles que couronnes et ponts avec un ou deux éléments intermédiaires. Le disque zirconie GC Initial peut être utilisé aussi bien pour des restaurations antérieures que postérieures.

## CONTRE-INDICATIONS

Dans de rares cas, ce produit peut entraîner chez certains patients une réaction allergique. Si tel est le cas, cessez l'utilisation du produit et consulter un médecin. Comme pour toutes les restaurations tout céramique, les armatures en oxyde de zirconium ne sont pas adaptées aux patients souffrant de bruxisme.

L'épaisseur de l'armature doit être supérieure à 0,4 mm. Dans les cas où l'espace est restreint ou la préparation n'est pas adaptée, une solution alternative devra être choisie.

Epaisseur minimale de la paroi pour dents antérieures: 0,4 mm

Epaisseur minimale de la paroi pour latérales / postérieures : 0,6 mm

Epaisseur minimale de la paroi pour dents pilier: 0,6 mm

Section croisée des connecteurs pour antérieures : 6 mm<sup>2</sup>

Section minimum des connecteurs pour latérales/postérieures (pour ponts 3 éléments): 9 mm<sup>2</sup>

Les restaurations devront être concues de façon à soutenir la céramique stratifiée dans la zone occlusale, pour pouvoir être recouverte d'une couche uniforme de céramique.

## PRÉCAUTION

1. Le disque est pré-fritté. Manipulez avec soin

2. Traitement : seulement par des prothésistes dentaires qualifiés.

Utilisez uniquement les paramètres appropriés pour le traitement des céramiques.

Après frittage, vérifier l'armature en matière de :

- Décoloration
- Fracture
- Fissures

Si l'armature est déficiente, ne poursuivez pas la réalisation de la restauration.

**FRITTAGE - USINAGE**  
Merci de vous référer aux instructions du fabricant de l'unité d'usinage.  
Utilisez le programme d'usinage de la zirconie.

## COLORATION

Utilisez des colorants appropriés pour masquer "l'état-vert" de la zirconie (semi-fritté).

## FRITTAGE

Utilisez un four à températures élevées.

	Montée	Montée	Maintien	Refroidissement
Température (°C)	1000	1450	1450	1000
Temps (heure)	2	4.5	2	1

Note: les paramètres de montée en température et de refroidissement dépendent de la taille de l'objet et du système de contrôle du four. Référez-vous au manuel d'utilisation du four.

## FIXATION ET POLISSAGE

Le disque zirconie dur-fritté GC Initial ne doit être gratté/contourné qu'en cas d'absolu nécessité. Seuls de l'eau froide et un outil finement diamanté doivent être utilisés pour la finition et le polissage. Une surchauffe localisée peut entraîner la fracture du matériau. Ne pas appliquer de pression élevée.

Le polissage de la surface de la couronne est fortement recommandé pour éviter d'endommager les dents opposées. Pour obtenir des résultats esthétiques supérieurs, nous vous recommandons de stratifier les

**FREZEN**  
Raadpleeg de instructies van de fabrikant van het freesapparaat.  
Gebruik het freesprogramma voor zirkonium.

**KLEUREN**  
Gebruik kleurvoorstof die geschikt zijn voor green state (semi-gesintered) zirkonium.

**SINTEREN**  
Gebruik een geschikte hoge-temperatuuroven.

	Verwarmen	Verwarmen	Pauze	Koelen
Temperatuur (°C)	1000	1450	1450	1000
Tijd (uur)	2	4.5	2	1

Opmerking: De parameters voor opwarmen en afkoelen zijn afhankelijk van de objectgrootte en het regelsysteem van de oven. Raadpleeg de bedieningshandleiding van de oven a.u.b.

**AFWERKEN EN POLIJSTEN**  
De hard gesinterde GC Initial Zirconia Disk moet enkel als het echt nodig is verder beslepen/afgevormd worden. Gebruik uitsluitend watergekoelde diamantstenen voor het afwerken en polijsten. Lokale oververhitting kan het materiaal doen breken. Oefen niet te veel druk uit.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om de kroonoppervlak te polijsten om beschadiging van de antagonist te voorkomen.

Voor betere esthetische resultaten bevelen we u aan om de hard gesinterde zirkoniumsubstructuren te fineren met GC Initial ZR-FS. Voor volledige restauraties kunnen GC Initial IQ Lustre Pastes NF worden gebruikt.

Volg de instructies van de keramiekfabriek.

#### VERPAKKING

1 stuk per doos, diameter **98.5 mm**

**HT: Hoge Translucentie in 4 verschillende diktess**

- GC Initial Zirconia Disk HT 12mm/14mm/18mm/25mm CIP

**ST: Standard Translucentie in 4 verschillende diktess**

- GC Initial Zirconia Disk ST 12mm/14mm/18mm/25mm CIP

#### WAARSCHUWING

1. Tijdens de verwerking van de GC Initial Zirconia Disk komt stof vrij dat kan leiden tot oog- en huidirritatie en longschade kan veroorzaken. Controleer altijd of de afzuiginstallatie op uw freesmachine correct werkt. Draag een veiligheidsschijf, handschoenen en een gezichtsmasker.

2. Gebruik geen autoclaaf om het framework te steriliseren.

#### GC INITIAL ZIRCONIA DISK

ZIRKONIUMDIOXID DISK FÖR CAD/CAM

SV

Innan användning, läs noggrant bruksanvisningen.

#### REKOMMENDERADE INDIKATIONER

GC Initial Zirconia Disk är endast avsedd att användas av utbildade tandtekniker i samband med tillverkning av individuella helkeramiska restauratiorer. Med GC Initial Zirconia Disk kan både entands- såväl som brokonstruktioner framställas. I samband med brokonstruktioner, notera att dessa kan ha både en eller två pontics. GC Initial Zirconia Disk kan användas både anteriot och posteriort.

#### KONTRAINDIKATIONER

I sällsbyta fall kan produkten orsaka sensibilitet hos vissa patienter. Ifall sådana reaktioner skulle uppstå, avbryt användningen av produkten och remittera patienten till läkare. I likhet med helkeramiska restauratiorer så bör strukturer av zirkoniumdioxid inte användas på patienter som lider av bruxism.

Tjockleken på basstrukturen ska alltid överstiga 0.4mm. I fall uttrymmet inte tillåter 0.4mm tjocklek, alternativt att preparationen inte är passande väl annan protetisk lösning.

#### NÄR KRONOR, BROAR OCH PRIMÄRA KOMPONENTER DESIGNAS, TILLSÅTT MED NEDAN MINIMUM DIMENSIONER RESPEKTERAS:

- Minimal viktjocklek för anteriora tänder: 0.4 mm

- Minimal viktjocklek för laterala / posteriora tänder: 0.6 mm

- Minimal viktjocklek för stötdänder: 0.6 mm

- Diametern av sammanfogningarna för frontbroar, 6 mm<sup>2</sup>

- Minimalmörstolek för sammanfogningar gällande sidobroar, 9 mm<sup>2</sup> (3 ledssbroar)

- Brokonstruktioner bär utformas så att understöd finns för keramiken i hela objektet

#### PRECAUTION

1. Disken är försintrad. Den ska hanteras varsamt.

2. Framställning: Endast av utbildad tandtekniker.

Använd endast lämpliga parametrar för hantering av porslinet.

Efter fräsning, kontrollera basstrukturen gällande:

- missfärgningar

- chipping

- fraktursprickor

Om basstrukturen upptäcks olika typer av skador, framställ inte restauratioren.

#### FRÄSNING

Se manuelen från tillverkaren av främaskinen.

Använd korrekt program gällande ZrO<sub>2</sub>.

#### INFÄRGNING

Använd endast infärgningsvätskor som är avsedda för grön ZrO<sub>2</sub>, halvsintrad ZrO<sub>2</sub>.

#### SINTRING

Använd lämplig högtemperaturugn.

	Värme	Värme	Hålltid	Kylning
Temperatur (°C)	1000	1450	1450	1000
Tid (timmar)	2	4.5	2	1

Notera: De nämnda parametrarna för uppvärmning respektive avkylningsfaserna beror på objektets storlek sättvis som på ugns kontrollsystem. Se ugnsstillverkarens manual.

**FINSHING OCH POLERING**

Den härdsintrade GC Initial ZrO<sub>2</sub> Disken ska endast släpas/kontureras ifall det är absolut nödvändigt. Endast vattenkylda ska användas för finishing och polering. Lokal överhettning kan orsaka frakturer av materialet. Använd därmed högt tryck i samband med ovan.

Polering av kronan rekommenderas för att undvika skador på antagonist.

För bättre estetiska resultat så rekommenderar vi användning av GC Initial ZR-FS. För fullkonturering rekommenderar vi användning av GC Initial IQ Lustre Pastes NF.

Vänligen se respektive bruksanvisning från producenten tillverkare.

#### FÖRPACKNINGAR

1 st. per fp., diameter **98.5mm**

**HT: High Translucency i 4 olika tjocklekar**

- GC Initial Zirconia Disk HT 12mm/14mm/18mm/25mm CIP

**ST: Standard Translucency i 4 olika tjocklekar**

- GC Initial Zirconia Disk ST 12mm/14mm/18mm/25mm CIP

#### VARNING

1. I samband med framställning av GC Initial Zirconia Disk avges dam som kan leda till skador i ögon och lungor. Tillse därför att utsugmekanismen på din fräsmaskin alltid fungerar klanderfritt. Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och munskydd.

2. Använd inte autoclav för att sterilisera basstrukturen.

#### GC INITIAL ZIRCONIA DISK

DYSK TLENKU CYRKONU DO CAD/CAM

PL

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

#### ZALECANIE WSKAZANIA

Dysk z tlenku cyrkułu GC Initial jest przeznaczony do stosowania przez profesjonalnych techników dentystycznych przy wykonywaniu niesztandardowych, pełnoramiennych uzupełnień. Dysk z tlenku cyrkułu GC Initial jest zalecanym do wytwarzania uzupełnień protetycznych pojedynczych zębów i mostów, takich jak korony i mosty z jednym lub dwoma przedrami. Dysk z tlenku cyrkułu może być stosowany do odbudów zarówno w przednim, jak i bocznym odcinku zębów.

**PRZECIWWSKAZANIA**

W razidkach przypadkach, u niektórych pacjentów produkt może powodować nadwrażliwość. Jeśli takie reakcje wystąpią, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem. Podobnie jak wszystkie uzupełnienia pełnoramienne, podobudowy z tlenku cyrkułu nie są odpowiednie dla pacjentów cierpiących na bruxizm.

Grubość czapceki (poduszkowej) powinna wynosić więcej niż 0.4mm. W przypadkach, gdzie ilość miejsc jest ograniczona lub preparacja jest nieodpowiednia, należy wybrać alternatywną formę odbudowy.

Przy projektowaniu koron, mostów i elementów konstrukcji, przestrzegane powinny być następujące wymiary minimalne:

- Minimalna grubość ściany dla zębów przedniach: 0.4mm

- Minimalna grubość ściany dla zębów bocznych/tylnych: 0.6mm

- Minimalna grubość ściany dla zębów filarowych: 0.6mm

- Powierzchnia przekroju połączek dla zębów przedniach: 6mm<sup>2</sup>

- Minimalna powierzchnia przekroju połączek dla zębów bocznych/tylnych (dla mostów trzypunktowych): 9mm<sup>2</sup>

- Uzupełnienia powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby wsparcie ceramiki licowanej w obszarze guzików było takie, by móc byli olicowane niemal równomierną warstwą ceramiki.

#### SRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Dysk jest w postaci presynteryzowanej. Należy zachować ostrożność.

2. Przewarzanie: tylko przez wykwalifikowanych techników dentystycznych.

Należy stosować wyłącznie parametry odpowiednie do obróbki cierpiących na bruxizm.

Po wycięciu sprawdzić podbudowę pod względem:

- przebarwień

- odprysków

- rys/pęknięć

Jeśli podbudowa ma wady, należy przerwać wykonywanie uzupełnienia.

#### GC INITIAL ZIRCONIA DISK

DYSK TLENKU CYRKONU DO CAD/CAM

PL

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

#### SYNTERYZACJA

Stosować piec z odpowiednio wysoką temperaturą.

	Nagrzewanie	Nagrzewanie	Utrzymanie	Schładzanie
Temperatura (°C)	1000	1450	1450	1000
Czas (godz.)	2	4.5	2	1

Uwaga: Parametry nagrzewania i schładzania zależą od wielkości obiektu, jak również systemu sterowania pieca. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi pieca.

**OPRAWIANIE KOŃCOVYM I POKROWIEM**

Calkowicie zszytywy dysk cyrkułu GC Initial powinien być poddawany dalszemu szlifowaniu/konturowaniu tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Do wykonywania i pokrowia należy stosować wyłącznie spłyny zmiękczające diamentowe chłodzone wodą. Miejscowe grzanie może powodować pękanie materiału. Nie stosować żadnego nasycia.

W celu uzyskania najwyżej estetycznej zalecanym jest wykorzystanie pasty glazury GC Initial IQ Lustre Pastes NF.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami stosowania podanymi przez producenta ceramiki.

#### OPOKNAWANIE

1 szt. w opakowaniu, średnica **98.5mm**

**HT: O wysokiej przepuszczalności światła w 4 różnych grubościach**

- GC Initial Zirconia Disk HT 12mm/14mm/18mm/25mm CIP

**ST: O standardej przepuszczalności światła w 4 różnych grubościach**

- GC Initial Zirconia Disk ST 12mm/14mm/18mm/25mm CIP

**SRODKI OSTROŻNOŚCI**

1. W procesie obróbki dysku tlenku cyrkułu GC Initial wytwarza się pył, który może prowadzić do podrażnienia skóry i oczu oraz może powodować uszkodzenie pluc. Należy zawsze upewnić się, że urządzenie do wycinania na frezare jest w dobrym stanie. Stosować okulary ochronne, rękawice i maskę na twarz.

2. Nie stosować do sterylizacji podbudowy autoclawu.

#### GC INITIAL ZIRCONIA DISK

#### ДЖИ СИ ИНИШАЛ ЦИРКОНИЕВЫЙ ДИСК

#### ЦИРКОНИЕВЫЙ ДИСК ДЛЯ CAD/CAM РАБОТ

Перед применением внимательно прочтите инструкцию.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

GC Initial Zirconia Disk предназначен для использования профессиональными зубными техниками; применяется для изготовления индивидуализированных цельнокерамических реставраций.

GC Initial Zirconia Disk рекомен